



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

16.04.12. (1)

F 06 5106

Kübe SilikonLux 3

Куб СиликонЛюкс 3

Описание

Краска для минеральных фасадов и цоколей на основе силиконовых смол

Область применения

Краска предназначена для устройства белых и цветных атмосферостойких покрытий на минеральных фасадах и цоколях. Краску можно наносить на оштукатуренные, кирпичные, и другие минеральные основания, а также неармированные бетонные основания и ранее окрашенные водно-дисперсионными красками поверхности.

Рекомендуется для санации фасадов, поврежденных грибком или плесенью с предотвращения их последующего возникновения.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Укрывистость

6-8 м²/л

Расход на один слой

по финишной шпатлевке – около 60 г/м²;
по гипсокартону – около 115 г/м²;

Степень блеска

3 (глубокоматовая)

Время высыхания (20°C, влажность не более 60 %).

от пыли – 1 час
возможность перекрашивания - через 2-3 часа

Устойчивость к истиранию

класс E2 (EN 13300)

Паропроницаемость

класс 1 (EN ISO 7783-2)

Содержание сухих компонентов по массе

около 59%

Максимальный размер частиц	20 мкм
Термостойкость	+100°C в воздушно сухой среде
Растворитель	вода
pH	8-8,5
Плотность	около 1,48 г/см ³
Цветовая карта Базы для колеровки	Monicolor Nova 2024, RAL A, B, C
Предварительная подготовка	<p>Вновь окрашиваемую поверхность очистить от грязи, пыли и жировых загрязнений. С ранее окрашенной поверхности удалить слабую отслаивающуюся краску и зашлифовать поверхность до прочного основания. Металлические поверхности очистить от ржавчины и загрунтовать грунтом по металлу и дать высохнуть. Поверхности, ранее окрашенные глянцевыми красками, необходимо отшлифовать до достижения матовости.</p>
Нанесение	<p>Валиком, кистью или распылением. При необходимости разбавляется водой до 10% по объему.</p>
Очистка инструмента Фасовка	<p>Малярные инструменты очищают водой. 1л; 5л; 10л.</p>
Транспортирование	<p>При температуре выше 0°C в плотно закрытой таре</p>
Хранение	<p>Срок хранения в невскрытой заводской таре 24 месяца со дня изготовления</p>
ОХРАНА ТРУДА	<p>Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими красками и растворителями.</p>
УТИЛИЗАЦИЯ	<p>Остатки краски не выливать в канализацию и водоемы.</p>