



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

16.04.12. (1)

F 05 5702

Kübe SeidenLux 40 **Куб СайденЛюкс 40**

Описание

Краска по металлу и дереву латексная полуглянцевая водно-дисперсионная

Область применения

Краска предназначена для окрашивания новых и ранее окрашенных алкидными или водными красками деревянных и загрунтованных металлических поверхностей, таких как радиаторы отопления, двери, оконные рамы, откосы и т.п. Может применяться для окрашивания минеральных поверхностей стен и потолков (шпатлевка, бетон, штукатурка, кирпич, обои под покраску), а также фасадов.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Укрывистость

6-8 м²/л

Расход на один слой

по загрунтованному металлу и дереву – около 60 г/м²

по финишной шпатлевке – около 55 г/м²

по фактурным обоям – около 65 г/м²

по гипсокартону – около 85 г/м²

Степень блеска

40 (полуглянцевая)

Время высыхания (20°C, влажность не более 60 %).

от пыли – 1 час

возможность перекрашивания - через 2-4 часа

Термостойкость

+100°C в воздушно сухой среде

Устойчивость к истиранию

класс E1 (EN 13300)

Содержание сухих

около 47%

компонентов по массе

Максимальный размер частиц	20 мкм
Растворитель	вода
pH	8-8,5
Плотность	около 1,25 г/см ³
Цветовая карта Базы для колеровки	Monicolor Nova 2024, RAL A, B, C

Предварительная подготовка Вновь окрашиваемую поверхность очистить от грязи, пыли и жировых загрязнений. С ранее окрашенной поверхности удалить слабую отслаивающуюся краску и зашлифовать поверхность до прочного основания. Металлические поверхности очистить от ржавчины и загрунтовать грунтом по металлу и дать высохнуть. Поверхности, ранее окрашенные глянцевыми красками, необходимо отшлифовать до достижения матовости.

Нанесение

Наносить на подготовленную поверхность кистью, валиком или краскораспылителем в 2 слоя с сушкой между слоями при 20°C в течение 2–4 часов. Для нанесения первого слоя краску при необходимости разбавить макс. 10% чистой воды.

Очистка инструмента **Фасовка**

Малярные инструменты очищают водой.
1л; 5л; 10л.

Транспортирование

При температуре выше 0°C в плотно закрытой таре

Хранение

Срок хранения в невскрытой заводской таре 24 месяца со дня изготовления

ОХРАНА ТРУДА

Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими красками и растворителями.

УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки краски не выливать в канализацию и водоемы.