



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

16.04.12. (1)

P 01 2802

Kübe PreimerLux Konzentrat

Куб ПраймерЛюкс Концентрат

Описание	Высоковязкий концентрированный грунт для наружных и внутренних работ
Область применения	<p>Грунт предназначен для укрепления слабых, неравномерно или сильно впитывающих оснований, таких как кирпич, бетон, цементная или гипсовая стяжка, штукатурка на цементной или гипсовой основе, гипсокартонных и древесностружечных плит. Может наноситься на старые предварительно подготовленные алкидные и масляные покрытия.</p> <p>Применяется для подготовки оснований перед устройством наливного пола, плиточных облицовок, наклейкой обоев, окраской, оштукатуриванием, шпатлеванием.</p>

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход на один слой без разбавления водой	по финишной шпатлевке – 95 г/м ² по гипсокартону – около 75 г/м ²
Расход на один слой при разбавлении водой в соотношении 1:1 по объему	по финишной шпатлевке – 115 г/м ² по гипсокартону – около 85 г/м ²
Цвет	бесцветный
Время высыхания (20°C, влажность не более 60 %).	1-2 часа
Содержание сухих компонентов по массе	около 44%

Растворитель	вода
pH	8-8,5
Плотность	около 1,2 г/см ³
Предварительная подготовка	Поверхность очистить от грязи, пыли и жировых загрязнений, удалить слабую отслаивающуюся краску и штукатурку. Поверхности, ранее окрашенные глянцевыми красками, необходимо отшлифовать до достижения матовости.
Нанесение	Валиком, кистью или распылением. При необходимости разбавляется водой в соотношении 1:1 по объему.
Очистка инструмента	Малярные инструменты очищают водой.
Фасовка	1л; 5л; 10л.

Рекомендации по применению

Основание	Разбавление	Количество проходов
Стены: ГКЛ, ГВЛ, ДСП, Гипсовая штукатурка Новая цементная штукатурка, старая водно-дисперсионная краска, кирпич, пено- и газобетон	max 1:1	1-2
Потолки: ГКЛ, ГВЛ, ДСП, гипсовая штукатурка или шпатлевка, полимерная шпатлевка, старые цементные штукатурки, водно-дисперсионные, старые алкидные или масляные краски	Без разбавления	1
Стены: гипсовая, полимерная шпатлевка	Без разбавления	1
Стяжка цементная или гипсовая	max 1:1	1-2

Транспортирование	При температуре выше 0°С в плотно закрытой таре
Хранение	Срок хранения в не вскрытой заводской таре 24 месяца со дня изготовления
ОХРАНА ТРУДА	Грунт пожаро- и взрывобезопасен, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими грунтами и растворителями.
УТИЛИЗАЦИЯ	Остатки грунта не выливать в канализацию и водоемы.